



## TECHNICKÝ LIST

### Spárovací tmel - parketový FS-410

#### Krok 4



Pryskyřičný tmel speciálně vytvořený a vyvinutý pro tmelení spojů, děr a malých prasklin v dřevěných podlahách nebo obložení. V případě potřeby tmelení celé podlahy lze výrobek použít na lepené podlahy.

**Spárovací tmel - parketový FS-410** vytvrzuje velmi rychle. Jeho přilnavost k většině dřev je vynikající (prosím, konzultujte s námi použití u vzácných exotických dřev).

#### TECHNICKÉ INFORMACE

<b>TYP PRYSKYŘICE</b>	Syntetická
<b>AFNOR KLASIFIKACE</b>	Skupina 1, třída 5b
<b>SPECIFICKÁ HMOTNOST</b>	0,835 (při 20°C)
<b>VISKOZITA</b>	650 cp (Brookfield metoda)
<b>REGULAČNÍ OPATŘENÍ</b>	Viz. bezpečnostní listy
<b>MÍCHÁNÍ</b>	S dřevěnými pilinami z posledního (z pravidla) broušení
<b>SPOTŘEBA SMĚSI</b>	Okamžitě po smíchání (rozpouštědla se vypařují velice rychle)
<b>BROUSITELNOST - PŘEKRYTÍ</b>	15-30 minut, v závislosti na teplotě a vlhkosti

#### NÁVOD K POUŽITÍ

##### Příprava

Použít pouze na perfektně vyhlazené podlahy, či obložení (viz. příloha o detailech broušení podlah) bez stop vosků či oleje. Za těchto podmínek je přilnavost perfektní. Neměly by být použity detergenty.

##### Aplikace

Před použitím důkladně protřepejte kanystr s tmelem. Při normálních podmínkách není potřeba žádné ředění (neaplikujte při teplotách pod 12°C). Pečlivě promíchejte s dřevěnými pilinami (nejčastěji z posledního broušení). Podíly jednotlivých složek závisí na typu použití:

- tekutý tmel, obsahuje 20% dřevěných pilin,
- hustý tmel, obsahuje až 50% (nebo více) dřevěných pilin.

Tmel nanášet hladkou špachtlí. Na velké praskliny a díry nanášet ve dvou vrstvách.

Nenechávat akvária a rostliny v dosahu výparů. Poté provést finální broušení. U velmi světlých dřev, jako je světlý dub, použít parketový tmel v karuších v barvě dubu.

Nanesený tmel během 5 minut nelepí. Povrch lze po 15 – 30 minutách znovu zbrousit a nanést nový nátěr. Obsah vlhkosti v parketách: 8-12%.

Spotřeba: Různá, v závislosti na kvalitě povrchu podlahy a na poměru vmísených pilin.

##### Čištění

Čistit acetonem ihned po použití. Po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky.

##### **PŘÍLOHA: strojové broušení parketové podlahy**

- Parketovou podlahu brousit parketovou brusku, rohovou brusku použít na hrany.
- Pohyby brusky by měly být v kolmici k oknům (světelný zdroj), nebo ještě lépe, je-li to možné, ve směru struktury dřeva.
- Povrch zbrousit pravidelně a rovnoměrně (hodnoty v závorkách jsou obecné).
  - 1. kolo: Hrubé zrno (40) k obnažení parket.

- 2. kolo: Střední zrno (80) k vyhlazení podkladu.
- 3. kolo: Jemné zrno (120) k vyleštění.
- Při použití brusného kotouče (80, či 120) se docílí dokonale připravený povrch, zvláště pro parkety se střídacím vzorem: mozaika, markety do 'V', Maďarský vzor, aj.
- Vyhlazení okrajů místnosti okrajovou bruskou.
- Pečlivě odstranit prach použitím výkonného vysavače ze všech míst (podlaha, stejně tak soklové lišty, okna a radiátory).

### LOGISTICKÉ INFORMACE

Kód výrobku	Obsah	Balení	Kusů v balení	Standardní množství na paletě EURO
	10 l	kanystr		

Doba skladovatelnosti uzavřeného balení je 12 měsíců od data výroby. Skladujte při teplotě od +10°C do +30°C. Hořlavé. chovávejte v chladných, suchých, dobře větratelných místech, mimo dosahu zdroje tepla a ohně. Nekuřte. Odolné vůči mrazu.

### Dopravní informace

Road: ADR/RID (cross-border): 3 Hořlavá tekutina P.G. II	Sea: IMDG: 3.1 P.G. II	Air: ICAO-TI and IATA-DGR: 3 P.G. II	UN Number: 1133
--	---------------------------	---	--------------------

### BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE:

Aplikujte za obvyklých hygienických podmínek. Podrobné informace na bezpečnostním listu získáte na požádání v Selena Bohemia s.r.o.

R 36	Dráždí oči.
R 11	Vysoce hořlavé.
R 66	Opakovaný styk s pokožkou může způsobit vysušení kůže nebo její popraskání.
R 67	Výpary mohou způsobit ospalost a závrať.
S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 46	V případě polknutí vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc a prokažte se tímto balením nebo přeplepkou.
S 16	Uchovávejte mimo zdroje vzplanutí - zákaz kouření.
S 25	Vyvarujte se kontaktu s očima.
S 26	V případě kontaktu s očima tyto ihned vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 51	Používejte pouze v dobře odvětrávaných prostorech.
S 64	V případě polknutí vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je osoba při vědomí)
S 9	Přechovávejte balení v dobře větraných místnostech.

Bezpečnostní list obdržíte v Selena Bohemia s.r.o.

### F – Vysoce hořlavý

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.