

**TECHNICKÝ LIST****RC-001 2K rychle tuhnoucí opravná hmota**

2K rychle tuhnoucí opravná hmota (dále jen RC-001) je vhodná pro speciální vyplňování a šesřívání prasklin v podkladech a pro lepení podlahových fošen (ukotvených k podkladu), kovových dílů, stejně tak přírodních i umělých kamenů. Balení obsahuje vlnité spojky

TYPY PODKLADU:

- vyplňování prasklin a spár v podkladech (pro praskliny v asfaltových podkladech použít PB 985)
- lepení ukotvených fošen, kovových dílů, přírodních a umělých kamenů v interiérech a exteriérech.

VÝHODY:

- Bez obsahu vody
- Malá spotřeba – ekonomická výhodnost
- Rychlé vytvrzení
- Malá viskozita
- Vynikající prostupnost
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Elastická
- Vysoká zatížitelnost

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Složení:	polyesterová pryskyřice a tvrdidlo
Hustota	1,5 kg/ l
Pracovní čas:	cca 15 minut v závislosti na množství použitého tvrdidla
Čas zatížení:	30-60 minut v závislosti na množství použitého tvrdidla
Aplikační teplota:	nad +15°C
Teplotní odolnost:	do +50 °C
Skladovací teplota:	nad 0°C
Spotřeba:	cca. 1,5 kg/dm ³

Všechny údaje jsou přibližné a závisí na klimatických podmínkách a na savosti podkladu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Dávkovat tvrdidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a následně důkladně promíchat. Pracovní čas je regulovatelný množstvím použitého tvrdidla. Při užití celého tvrdidla (30g) je pracovní čas cca. 15 minut. Namíchanou směs okamžitě spotřebovat.

RC-001 lít přímo do spár/prasklin a rozetřít okamžitě špachtlí.

- Pro lepení: nanést RC-001 na podklad, přiložit lepený materiál přímo do RC-001 a zafixovat dokud RC-001 nevytvdne.
- Trhliny v betonech vyspravit dle následujícího postupu: dlouhé praskliny, každých 20cm použít v kolmém směru opravné klipsny, vyplnit prasklinu RC-001 a vlhký povrch RC-001 posypat přiměřeným množstvím křemičitého písku (0,2-0,8 mm). Opravený povrch nezatěžovat do vytvrzení.

Optimální pracovní teplota je +18 °C až + 25 °C, při teplotě podkladu nad + 15 °C.

ČISTĚNÍ:

- čerstvé skvrny odstranit ředidlem
- vytvrzené potřísnění mechanicky.

LOGISTICKÉ INFORMACE:**Balení:**

Pryskyřice (složka A) 1kg plechovka

Tvrdidlo (složka B) 30g, tuba

Záruční doba je 6 měsíců, je-li výrobek skladován v suchu a chladu v originálním, uzavřeném obalu. Skladovat při teplotě +5 °C až +30 °C.

Poznámky:

Prázdny obal recyklovat dle platných právních ustanovení.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.