



TECHNICKÝ LIST

Rozpouštědlový primer SB 210



Rozpouštědlový primer ARTELIT SB-210 je jednosložkový, základový nátěr na bázi syntetických pryskyřic, určený pro zvýšení přilnavosti kaučukových lepidel na savé i nesavé stavební podklady. Primer je určený jako základový nátěr pod Kaučukové lepidlo na parkety RB-860. Vhodný pro standardní stavební povrchy jako:

- beton
- cementové stěrky
- anhydritové omítky
- vyrovnávací a stěrkové směsi
- dřevo

Výhody:

- **zvýšení přilnavosti kaučukových a syntetických lepidel k podkladům**
- **zvýšení soudržnosti podkladů**
- **uzavření prachové vrstvy**
- **zvýšuje odolnost proti vodě**
- **urychluje schnutí**
- **čistě a snadné nanášení**

Technické údaje:

Před vytvrzením:

Složení	Pryskyřice, uhlovodík, organická rozpouštědla
Barva	Červená
Rozpouštědlo	Extrakční rozpouštědlo, speciální příměsi
Aplikační teplota	od +10 ⁰ C do + 25 ⁰ C
Ředění	1:1 pro savé podklady (Technický b., Aceton)
Ředění	1:2 pro nesavé podklady (Technický b., Aceton)
Aplikace	Kartáčem , štětcem
Doba vytvrzení	12-24 hodin
Spotřeba	Cca. 0,2-0,5l/m ²
Hořlavost	Hořlavý

Způsob použití

Příprava: Podklad podlahy musí být suchý, čistý, bez trhlin a uvolněných částic. Nesoudržné podklady odstranit, znečištěné podklady očistit drátěným kartáčem.

Aplikace: Na suchý podklad nanášet primerový nátěr kartáčem nebo štětcem. Před použitím primerový nátěr důkladně promíchat, dle potřeby ředíme v poměru 1:1 pro savé podklady; 1:2 pro nesavé podklady acetonem. Doba schnutí je závislá na okolních podmínkách (teplota, vlhkost vzduchu) další aplikace mohou pokračovat za 12-24 hodin.

LOGISTICKÉ INFORMACE

Kód výrobku	Obsah	Obal	Počet ks / balení	ks / EUR paleta
3472	3,5 kg	kanystr	1	120
3473	7 kg	kanystr	1	66

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, je-li výrobek skladován v originálním uzavřeném obalu. Skladovat na suchém místě při teplotách od +10 °C do +25⁰C. Neskladujte v blízkosti ohně.

Selena Bohemia s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02

Tel: +420 416 837 387, Fax: +420 416 837 401, e-mail: info@artelit.cz www.artelit.cz

Dopravní informace:

Pozemní: ADR/RID: 3 hořlavá kapalina P.G.II
Námořní: IMDG: 3.1.P.G.II
Letecky: ICAO-TI a IATA-DGR: 3.P.G.II
UN číslo: 1133

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE:

Dodržujte běžná hygienická opatření. Podrobnější informace v bezpečnostním listu, který je k dispozici na vyžádání v Seleně Bohemia s.r.o.

Obsahuje: heptan, hexan, plus izomery

R52 Škodlivý pro vodní organismy. **R66** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. **R67** Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. **S2** Uchovávejte mimo dosah dětí. **S9** Uchovávejte obal na dobře větraném místě. **S16** Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. **S23** Nevdechujte výpary. **S33** Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. **S38** V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. **S46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace odpadu: Likvidaci prázdných čistých obalů provádějte na místech určených obcí k likvidaci odpadu. Likvidaci obalů znečištěných výrobkem provádějte na skládce nebezpečného odpadu

Symbols: F+ vysoce hořlavý Xn zdraví škodlivý

Zveřejněním tohoto technického listu veškeré předchozí publikace pozbývají platnosti.

Všechny písemné nebo ústní informace, doporučení a návody jsou vypracovány v souladu se současným stavem naší vědy a techniky, naším výzkumem a zkušenostmi, podle pravidel zavazujících výrobce i naši společnost. Každý uživatel tohoto materiálu se musí přesvědčit všemi možnými způsoby včetně přezkoušení konečného produktu v odpovídajících podmínkách, o vhodnosti předmětného materiálu pro dosažení

nejlepšího výsledku. Firma SELENA, její pobočky a její představenstvo nemůže odpovídat za jakékoliv škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným použitím jejich materiálů.