


**TECHNICKÝ LIST****Lepidlo na parkety na bázi syntetických pryskyřic SB-870**

**Lepidlo na bázi syntetických pryskyřic SB-870** je vysoce kvalitní, okamžitě použitelné a snadno aplikované lepidlo, určené pro lepení standardních, lamelových parket, překližkových parket před dokončením, standardních a průmyslových mozaik k většině savým i nesavým stavebním materiálům, jako jsou:

- Beton
- Cementové potěry
- Anhydritové stěrky
- Vyrovnávací stěrky
- Dřevo a dřevěné materiály, např. dřevotříska

Lepidlo je také doporučeno pro použití na parkety citlivé na vlhkost.

Lepidlo neobsahuje vodu, proto nemá škodlivý vliv na dřevěné podlahoviny.

Pro dosažení nejlepšího výsledku se doporučuje použít  *Rozpouštědlový primer SB-210*.

Dále je lepidlo vhodné pro lepení dřevěných desek, korkové podlahoviny a minerální vlny ke všem savým podkladům.

**VÝHODY**

- Vynikající prvotní přilnavost
- Velice dobrá aplikace
- Vysoká pevnost ve smyku
- Velmi dobrá odolnost proti stárnutí a vlhkosti
- Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním
- Lepidlo vytváří pružný spoj
- Optimální doba zpracování
- Vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním (pouze trubky s rozvodem horké vody)

**TYPICKÉ POUŽITÍ**

- Lepení standardních a lamelových parket a překližkových parket před dokončením (stejně tak podlahovin vyrobených ze dřeva obzvláště citlivého na vlhkost, např. buk, bříza, dub)
- Lepení mozaik
- Lepení dřevěných desek, korkových podlah a minerální vlny

**TECHNICKÁ DATA****Před vytvrzením:**

Složení:	báze syntetických pryskyřic s PVA rozpuštěné v organických rozpouštědlech, minerální plniva
Barva:	běžová
Hustota:	1,35 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Aplikační teplota:	+15°C až +25°C

Otevřený čas schnutí při teplotě +20°C:	10-15 minut
Čas úplného vytvrzení:	2-3 dny
Spotřeba:	0,7-1,20 kg/m <sup>3</sup>
Hořlavost:	vysoce hořlavý
Rozpouštědla:	voda, nebo aceton (před vytvrnutím)
<b>Po vytvrzení:</b>	
Obsah sušiny:	přes 70±2%
Teplotní odolnost spoje po vytvrzení:	od -20°C do +70°C
Typ lepeného spoje:	trvale flexibilní

## ZPŮSOB POUŽITÍ

### Doporučení

Maximální vlhkost podkladu (metoda CM):

- Cementové podklady: do 2%
- Anhydritové a sádrové podklady: do 0,5%

Maximální síla podkladu dle Schmidtova kladiva: >25 MPa

Vzdušná vlhkost: 45% – 65%, optimum 55 %

Optimální teplota v místnosti během pokládky: 18°C - 23°C

### Příprava

Čistý, suchý a rovný podklad bez volných částic. Pro dosažení maximální přilnavosti k podkladu doporučujeme použít  *Rozpouštědlový primer SB-210*.

Nástroje:

Štětec



nebo váleček



### Aplikace

Lepidlo před použitím důkladně protřepat. Po zaschnutí primeru nanášet lepidlo zubovou stěrkou. Tloušťka vrstvy lepidla by měla být 2-3 mm. Přiložit parkety, lehce posunout a pevně přitisknout k podkladu. Nenanášet více lepidla, než kolik může být pokryto během 5-10 minut. Úplné vytvrzení je lepidla za 2-3 dny.

Obsah vlhkosti v parketách: 8-12%. Obsah vlhkosti podkladu: pod 2%.

Nástroje:

Stěrka B3



nebo Stěrka 23/48



Stěrka B 2



### Čištění

Zbytky nevytvrzeného lepidla mohou být čištěny vodou, nebo acetonem. Po vytvrzení pouze mechanicky.

### Broušení a lakování

2-3 dny po pokládce parket.

**Poznámka**

Při práci i dokončení pokládky větrejte pracoviště.

**LOGISTICKÉ INFORMACE**

Kód produktu	Obsah	Balení	Počet v krabici	Standardní počet na paletě EURO
1.01.1	14 kg	Kbelík	1	44
1.01.2	24 kg	Kbelík	1	33

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při teplotách od +15 °C do +25<sup>0</sup>C.

**PŘEPRAVNÍ INFORMACE**

Silniční: ADR/RID (přes hranice): 3 Hořlavá kapalina P.G. II	Námořní: IMDG: 3.1 P.G. II	Letecká: ICAO-TI a IATA- DGR: 3 P.G. II	UN Číslo: 1133
--	----------------------------------	---	-------------------

**BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE**

Dodržujte běžná hygienická opatření. Více informací v bezpečnostním listu, který je k dispozici v SELENA Bohemia s.r.o. na vyžádání.

**Likvidace odpadu:** Likvidaci prázdných čistých obalů provádějte na místech určených obcí k ukládání odpadu. Likvidaci obalů znečištěných výrobkem provádějte na skládce nebezpečného odpadu.

**R36** Dráždí oči**R66** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže**S2** Uchovávejte mimo dosah dětí**S9** Uchovávejte obal na dobře větraném místě**S16** Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření**S24** Zamezte styku s kůží**S46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení**S 51** Používejte pouze v dobře větraných prostorech

Výpary mohou způsobit ospalost, nebo závratě.

*Symboly:*

F – Vysoce hořlavý

Zveřejněním tohoto technického listu veškeré předchozí publikace pozbývají platnosti.

Všechny písemné nebo ústní informace, doporučení a návody jsou vypracovány v souladu se současným stavem naší vědy a techniky, naším výzkumem a zkušenostmi, podle pravidel zavazujících výrobce i naši společnost. Každý uživatel tohoto materiálu se musí přesvědčit všemi

možnými způsoby včetně přezkoušení konečného produktu v odpovídajících podmínkách , o vhodnosti předmětného materiálu pro dosažení nejlepšího výsledku. Firma SELENA, její pobočky a její představenstvo nemůže odpovídat za jakékoliv škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným použitím jejich materiálů.