



Technický list

ArtelitPREN Univerzální kontaktní lepidlo SB-510



ArtelitPREN Univerzální kontaktní lepidlo SB-510 – je okamžitě použitelné lepidlo vhodné pro všestranné použití ve stavebnictví a v domácnostech. Lepidlo neobsahuje toluen a má velmi dobrou přilnavost k následujícím absorpčním a neabsorpčním materiálům.

- Přírodní kámen
 - cihly
 - beton
 - dřevo
 - sádrokarton
 - minerální a selná vata
 - omítka
 - korek
 - kov
 - imitace kůže
 - kámen
 - tkanina

VÝHODY:

- **Vynikající přilnavost k většině stavebním povrchům**
- **Trvale pružný spoj**
- **Spoj odolný vodě a stárnutí**
- **Pro použití v interiérech i exteriérech**
- **Snadné použití**
- **Bez obsahu toluenu**

TYPICKÉ POUŽITÍ

Lepení a tmelení

- Lepení přírodní kůže a imitace
- Lepení gumy (kaučuku), tkanin a korku
- Lepení keramických dlaždic

TECHNICKÁ DATA**Před vytvrzením:**

Složení:	polychloropen kaučuk
Pracovní čas:	25-45 min.
Barva:	světle hnědá
Hustota:	0,87 g/cm ³
Aplikační teplota:	>18°C
Otevřený čas schnutí:	3 - 20 min
Spotřeba:	200-300 g/m ²
Hořlavost:	vysoce hořlavý
Čas plného vytvrzení:	72h

Po vytvrzení:

Teplotní odolnost po vytvrzení	-15°C až +30°C
Typ spoje	flexibilní

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava povrchů – Lepený povrch musí být čistý. Hladké povrchy (Kaučuk, kůže) zdrsnit smirkovým papírem a odstranit prach.

Aplikace: ArteliPREN SB510 je ideální ke kontaktnímu způsobu lepení (lepidlo nanést na jeden lepený podklad, přiložit k druhému podkladu. Nechat pár minut odvětrat a slepit).

Důkladně protřepat lepidlo. Lepidlo nanést kartáčem, nebo štětkou s krátkým 'vlasem'.

V případě absorpčních materiálů (kůže) lepidlo nanášet ve dvou vrstvách v intervalu 20 minut. Lepené části by měly být lepeny po 15-25 minutách od nanesení poslední vrstvy lepidla (na povrch s naneseným lepidlem nesahat prsty). Spoj získá požadované vlastnosti po 48 hodinách.

Čistění: Nevytvrzené: Lepidlo odstranit vodou, nebo roztokem etylalkoholu; **Vytvrzené:** Lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Upozornění: Lepidlo i lepený materiál by měly být lepeny v teplotním rozmezí +18C až +25C. Nejlepšího výsledku je dosaženo při lepení materiálů v tlaku. K zajištění vyšší pružnosti lepených částí (za účelem získání spoje s vyšší pružností) by měl být tlak vyšší.

LOGISTICKÉ INFORMACE

Kód produktu	Obsah	Balení	Množství v krabici	Standardní množství na EURO paletě
	200ml	Plechovka	80	1920
	800ml	Plechovka	24	720
	5l	Kbelík	1	120
	10l	Kbelík	1	48
	20l	Kbelík	1	36

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při teplotách od +15 °C do +25°C na suchém místě. Chraňte před mrazem. Produkt je hořlavý.

Datum spotřeby a číslo výrobní šarže je uvedeno na balení.

PŘEPRAVNÍ INFORMACE:

Silniční: ADR/RID (přes hranice): 3 Hořlavá kapalina

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE

R36/38 Dráždí oči a kůži. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S23 Nevdechujte výpary. S29 Nevylévejte do kanalizace. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Zveřejněním tohoto technického listu veškeré předchozí publikace pozbývají platnosti.

Všechny písemné nebo ústní informace, doporučení a návody jsou vypracovány v souladu se současným stavem naší vědy a techniky, naším výzkumem a zkušenostmi, podle pravidel zavazujících výrobce i naši společnost. Každý uživatel tohoto materiálu se musí přesvědčit všemi možnými způsoby včetně přezkoušení konečného produktu v odpovídajících podmínkách, o vhodnosti předmětného materiálu pro dosažení nejlepšího výsledku.

Firma SELENA, její pobočky a její představenstvo nemůže odpovídat za jakékoliv škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným použitím jejich materiálů.