



## TECHNICKÝ LIST

### WB-280 Primer na nesavé podklady



**Primer na hladké a nesavé podklady** je ideální před-nátěr a příprava podkladu před obkládačskými pracemi, aplikace samonivelační stěrky. Primer je vhodný **pro vnitřní i venkovní použití**.

#### VLASTNOSTI:

- Použitelný na podlahy i stěny
- Po vyschnutí vytváří film z umělé pryskyřice jako kontaktní můstek
- elastický epoxidový film
- Kompatibilní s podlahovým vytápěním
- Bez obsahu rozpouštědel
- Bez zápachu
- Nízká spotřeba, snadné nanášení.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Složení:	Speciální akrylátová disperze s přísady
Barva:	modrá
Hustota:	1,3 kg/l
Pracovní teplota:	min +15°C
Nanášení:	váleček, štětec, hladká špachtle
Spotřeba:	cca. 100-130 g/m <sup>2</sup>
Čas vysychání:	cca. 0,5-1 hod. v závislosti na teplotě prostředí
Teplotní odolnost:	až +50°C, u podlahového vytápění.
Mísící poměr:	Bez ředění

**Tento primer není vhodný pro použití v trvale mokřích prostorech (např. bazény)**

#### OBLAST POUŽITÍ:

Penetrační nátěr na tyto podklady:

Obklady z přírodního a umělého kamene, nekvalitně opískovaný litý asfaltový potěr, glazované zvonivky, keramická dlažba, Hořčíkové stěrky, Xylolit – po přebroušení nanášení hladkou špachtlí, kovové podklady, stabilní křemenno-vinyllové krytiny, teraco, dřevo aj.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

##### **Příprava:**

Podklad musí být vyschlý a mít dostatečnou pevnost, stabilitu a únosnost.

Podklad musí být čistý, bez olejových a mastných stop, disperzních nátěrů a laků a bez volných částic. Zbytky starých lepidel je potřeba co nejlépe odstranit. Staré nesoudržné vrstvy

je potřeba vhodně očistit (např. broušením, frézováním, tryskáním a následným vysátím). Původní obklady, či vodě odolné nátěry důkladně očistit vhodnými čistidly, odmastit, popřípadě zdrsňit.

***Nanášení:***

Před použitím primer důkladně protřepat. Primer nanášet celoplošně ve slabé vrstvě na podklad štětkou nebo válečkem. Na podkladu se nesmí vytvářet kaluže. Následné nanášení podlahové stěrky, či izolačních hmot po cca. 1 hodině. Nástroje použité pro aplikaci umýt ihned po použití vodou.

**LOGISTICKÉ INFORMACE:**

**Balení:** 5 l kanystr.

Záruční doba je 12 měsíců, je-li výrobek skladován v suchu a při teplotách +5 °C až +25 °C v originálním, uzavřeném obalu.

Načatá balení je nutné okamžitě uzavřít.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.

Selena Bohemia s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02

Tel: +420 416 837 387, Fax: +420 416 837 401, e-mail: [info@artelit.cz](mailto:info@artelit.cz) [www.artelit.cz](http://www.artelit.cz)